

WISA®-Spruce^{WR}

WISA-Spruce^{WR} er en let og vandafvisende krydsfinerplade til bærende konstruktioner. Den træbaserede vandafvisende overfladebehandling beskytter pladen mod vind og vejr og øger effektiviteten i bygningsarbejdet. Det træbaserede behandlingsmiddel danner en barriere, der nedsætter den hastighed, hvormed fugt trænger ind i strukturen. Samtidig tillader overfladen, at pladen kan ånde og tørre frit.

Limning

Vejrbestandig limning i henhold til EN 314-2/klasse 3, udendørs. WISA-Spruce^{WR} opfylder emissionsklasse E1 i EN 13986 om lav formaldehydafgivelse. Leveringer efter anmodning i henhold til TSCA afsnit VI / CARB fase II / JAS fire stjerner.

Overflade

Kvaliteter for forsidefiner II og III (overholde standarden EN 635-3). Ekstra kvalitet G (forbedret/solid kvalitet II).

Maskinbearbejdning

Kantbearbejdning kan bestilles.

Tykkelser og vægte

Nominel tykkelse (mm)	Antal af lag Tykt lag	Tykkelse (mm)		Vægt (kg/m ²) ca. Tykt lag
		Min.	Maks.	
12	5	11,5	12,5	5,7
15	5	14,3	15,3	7,0
18	7	17,1	18,1	8,1
21	7	20,0	20,9	9,4

Størrelser og tykkelser ved et fugtindhold på 8-12 %.
Tykkelser og tolerancer opfylder kravene i EN 315.



For PEFC™ products, visit www.pefc.org



The mark of responsible forestry
For FSC® products, visit www.fsc.org



ISO 9001 • ISO 14001





Pladestørrelser

Standardstørrelser

2400/2440/2500 x 1200/1220/1250 mm

Tonede og rillede 2400/2440 x 600/1200 mm

Andre størrelser kan bestilles.

Størrelsetolerancer	<1000 mm	± 1 mm
	1000 - 2000 mm	± 2 mm
	>2000 mm	± 3 mm

Tolerance for vinkelrethed ± 1 mm/1000 mm

Styrkeværdier og tekniske egenskaber

WISA-Spruce^{WR} er CE-mærket i henhold til AVCP System 2+ til bærende konstruktioner.

Se den produktspecifikke DoP (Declaration of Performance) på www.wisaplywood.com/dop for alle detaljer om tekniske værdier.

Opbevaringsinstruktioner

Plader skal opbevares på et tildækket og tørt sted og skal holdes flade.

Instruktioner om montering

Pladernes størrelse kan ændre sig pga. ændringer i luftfugtighed. Den firkantede kant af pladen skal have 1 mm/m mellemrum mellem pladerne. Du kan finde flere oplysninger om håndtering, se Vejledning i god Praksis på www.wisaplywood.com.

Yderligere oplysninger

Træ er et levende materiale, og alle plader er unikke. Derfor kan et billede eller en prøve ikke repræsentere alle plader, f.eks. hvad angår farver, skygger, årer og knaster.

Se www.wisaplywood.dk, eller kontakt din leverandør eller UPM for at få yderligere oplysninger om f.eks. montering, vedligeholdelse, bortskaffelse eller miljøspørgsmål.

