



SAGA WOOD DRIFT & VEDLIGEHOOLD



SAGA WOOD
- GUARDED BY NATURE





Saga Wood er udviklet med en målsætning om at være det optimale Svanemærkede terrasse og beklædningsgulv med tanke på eksklusivt udseende, lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse.

Gennem mange års forskning og udvikling har Saga Wood gennemgået flere kvalitetshævende processer baseret på naturens egne ressourcer.

- Udvalgt træ af høj kvalitet
- Varmebehandling
- Træbeskyttelse med raffi neret linolie

Saga Wood er produceret baseret på PEFC Certificeret træ og er mærket med SVANEN som også hedder Nordic Ecolabel. Vi har gennem vores måde at behandle træet på, ikke tilført skadelige imprægneringsstoffer af nogen art.

Vi tror på miljøet og at ansvarlige forbrugere kan gøre en forskel ved at vælge rigtigt. Produktet er således helt "grønt" og tilfredsstillende til kravene til Svanemærket.



SAGA WOOD
- GUARDED BY NATURE



Vi har løst meget, men ikke naturens gang.

For at vedligeholde Saga produkter bør de efterses, rengøres og olies fra tid til anden.

Denne brochure har til formål at guide dig bedst muligt gennem processen og give overblik over regelmæssigheden.

TIPS!

Terrasser, lavet af træ fra Saga Wood, skal efterolieres efter et år, for at bevare optimal udseende. Det samme anbefales for facadebeklædning.

Det er vigtigt at afvaskningen begyndes nedefra og oppefter for at undgå striber i resultatet. Overfladen, hvor rens vandet løber ned af, skal være 100% våd.

Husk også at male endetræet hvor træet saves op eller skruehuller der åbner træet, da det er et udsat område med stor opfugtning

Vedligehold og overfladebehandling

Brochuren vejleder om den optimale vedligeholdelse og overfladebehandling af Saga Wood. Følges disse anvisninger, sikres et smukt og varigt produkt med lav vedligehold i mange år fremover.

Den generelle opfordring til overfladebehandling er, at følge producenternes anvisninger på de enkelte produkter. Inden påføring af et overfladebehandlingsprodukt er det vigtigt at rengøre overfladen. I handlen findes en række rens midler specielt udviklet til disse formål. Er der løse træfibre børstes eller slibes disse væk.

Vejret spiller en rolle

Når der overfladebehandles er det vigtigt at indpasse sig klimaet. Generelt skal døgntemperaturen være højere end 5°, luftfugtigheden må ikke overstige 80% og træfugtigheden skal ikke overstige 16%.

Det kan ikke anbefales at male i direkte solskin, da træbeskyttelsen således tørrer op, inden den trænger ordentligt ind i træet.

Hyppighed af vedligeholdelse

Saga-imprægneringen er en behandling, der trænger op til 10mm ind i træet. Træet er derfor godt beskyttet, men med tiden skal det genbehandles. Saga Termobehandlet træ er måske den type træ på markedet, som er nemmest at vedligeholde. Umiddelbart efter montage af terrasse eller facade er det en klar fordel at behandle overfladen med en gang olie for at lukke alle huller og tilskæringer. Dette skal se senest et år efter montage. For at fjerne alger og bakterier, anbefaler vi, at man behandler træet med Saga Husrens om foråret, før møblerne sættes ud og om efteråret, når møblerne tages ind. Det tager cirka 15 minutter for 50 m². Hvis man ønsker at beholde det eksklusive udseende, farve og glød i terrasse- eller facadetræet, anbefaler vi, at man giver terrassen Saga Olie hvert 2. til 3. år. Jo hyppigere man giver terrassen olie, jo mindre skal man påføre. Det er vigtigt at overskydende olie som ikke er trukket ind efter 15-20 min. tørres væk med en klud.

DRIFT & VEDLIGEHOOLD

AF TERRASSEBRÆDDER I SAGA WOOD

VEDLIGEHOOLD AF TERRASSEBRÆDDER

Den samlede levetid for brædder øges betydeligt ved hyppig vedligehold.

Besigtigelsesanvisning:

- Brædderne besigtiges visuelt

Fremgangsmåde til vedligeholdelsesanvisning af terrassebrædder:

- At afrense med en stiv kost
- At spule med en blød stråle
- At påføre Saga husrens blandet med vand
- At Saga-olien påføres efter forskrifterne

Besigtigelsesaktiviteter:

Terrassebrædder

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| • Tidspunkt for første besigtigelse: | 1 år efter overtagelse af bygning |
| • Besigtigelsesinterval: | Efter behov, dog minimum hvert 5. år |
| • Mængde: | 100% |
| • Hvem der skal udføre besigtigelsen: | Driftspersonale |

Vedligeholdelsesaktiviteter:

Terrassebrædder

- | | |
|--|---|
| • Tidspunkt for første vedligeholdelse: | Senest 1 år efter lægning |
| • Vedligeholdelsesinterval: | Efter behov, vi anbefaler min. hvert 5 år. |
| • Mængde: | 100 % |
| • Hvem der skal udføre vedligeholdelsen: | Driftspersonale |
| • Vedligeholdelsesanvisning: | Afmaskning med vand kan foretages efter behov |

Udskiftningsaktiviteter:

Terrassebrædder

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| • Tidspunkt for første udskiftning: | Ved beskadigelse |
| • Udskiftningsinterval: | Ved beskadigelse |
| • Mængde: | Den beskadigede del udskiftes |
| • Hvem der skal udføre udskiftningen: | Tømrer |

Vær opmærksom på at hvert enkelt tilfælde har specifikke behov.

Træet bør regelmæssigt anskues for at se om en ny oliering er nødvendig.

Intervaller er vejledende og bør efterleves efter træets behov.

DRIFT & VEDLIGEHOLD

AF UDVENDIGE OVERFLADER BEKLÆDT MED SAGA WOOD

VEDLIGEHOLD AF FACADEBEKLÆDNING

Den samlede levetid for brædder øges betydeligt ved hyppig vedligehold.

Besigtigelsesansvisning:

- Brædderne besigtiges visuelt

Fremgangsmåde til vedligeholdelsesansvisning af terrassebrædder:

- At afrense med en stiv kost
- At spule med en blød stråle
- At påføre husrens (Wolfs Husrens) blandet med vand
- At Saga-olien påføres efter forskrifterne

Besigtigelsesaktiviteter:

Udvendig beklædning

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| • Tidspunkt for første besigtigelse: | 1 år efter overtagelse af bygning |
| • Besigtigelsesinterval: | Hvert 5. år |
| • Mængde: | 100% |
| • Hvem der skal udføre besigtigelsen: | Driftspersonale |

Vedligeholdelsesaktiviteter:

Udvendig beklædning

- | | |
|--|---|
| • Tidspunkt for første vedligeholdelse: | Senest 1 år efter montering |
| • Vedligeholdelsesinterval: | Efter behov, vi anbefaler min. hvert 5 år. |
| • Mængde: | 100 % |
| • Hvem der skal udføre vedligeholdelsen: | Driftspersonale |
| • Vedligeholdelsesansvisning: | http://sagawood.dk/vedligeholdelse |

Udskiftningsaktiviteter:

Saga Wood Beklædning

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| • Tidspunkt for første udskiftning: | Ved beskadigelse |
| • Udskiftningsinterval: | Ved beskadigelse |
| • Mængde: | Den beskadigede del udskiftes |
| • Hvem der skal udføre udskiftningen: | Tømrer |

Vær opmærksom på at hvert enkelt tilfælde har specifikke behov.

Træet bør regelmæssigt anskues for at se om en ny oliering er nødvendig.

Intervaller er vejledende og bør efterleves efter træets behov.

DRIFT & VEDLIGEHOOLD

Behandlingsprodukter

Saga Trærens

Mod grønne belægninger og bakterier. Kan benyttes på de fleste underlag til at fjerne og beskytte overfladen. Påføres med vandkande eller sprøjte og lad det tørre!

Fjern alt løst snavs og skidt før behandling. Skrubning af overfladen er ikke nødvendig. Skal ikke skylles efter. Trærens er langtidsvirkende og efter 1-4 dages indvirkningstid, vil naturen ved hjælp af regn og vind sørge for en ren overflade.

Brugsområder: Specielt udviklet til Saga Terrassegulv, læhegn, havemøbler, udvendige paneler, stakit mm. Kan også bruges på materialer som mursten, sten, fliser, plast og malede overflader. Lav en prøve på et lille område, før du starter behandlingen.

Saga Olie

Raffineret Saga Olie til regelmæssig vedligehold af Saga Wood og andet Saga-behandlet træ samt behandling af snitflader ved montering.

Brugsområde: Træet rengøres for støv og smuds. Nyt og behandlet træ neutraliseres med Saga Trærens. Omrøres før påføring. Olien påføres i et meget tyndt lag med pensel på rent og tørt underlag. Ved for tyk påføring vil tørretiden forlænges og der kan opstå ujævnheder. Overskydende olie tørres umiddelbart væk med en tør klud (ved påføring skal olien trække hurtigt ind og der må IKKE være blanke felter efter 15-20 minutter). Ved normalt vedligehold er 1 påføring tilstrækkelig. Tørretid ved middeltemperatur 15° er ca. 24 t. Overfladen må ikke belastes før underlaget er helt tørt, men regnvejr efter olien er trukket ind, skader ikke behandlingen.



SAGA WOOD

— GUARDED BY NATURE